


Resistance table/ Beständigkeitstabelle

Cresco® GR expanding waterstop Cresco® GR Quellband

Cresco® GR is a thermoplastic strip-applied, hydrophilic swellable construction cold joint waterstop. The profile has a bond-enhancing grooved surface and unique swelling properties.

Cresco® GR ist ein auf Synthese-Kautschuk basierendes Abdichtungsquellband. Das Rillenprofil verbessert den Betonverbund und erhöht die abdichtende Wirkung nach dem Labyrinthprinzip.



resistance table (excerpt) Beständigkeitstabelle (Auszug)		
col. 1: reference group Sp. 1: Referenzgruppe	col. 2: test medium [trivial name] Sp. 2: Prüfmedium [Trivialname]	Resistance Beständigkeit
fuels and other hydrocarbons <i>Kraftstoffe und andere Kohlenwasserstoffe</i>	normal unleaded petrol/ gasoline <i>Benzin bleifrei normal</i>	-
	diesel fuel <i>Dieselkraftstoff</i>	-
	gear oil <i>Getriebeöl</i>	-
	engine oil <i>Motorenöl</i>	-
solvents <i>Lösungsmittel</i>	methyl isobutyl ketone <i>Methylisobutylketon</i>	+
	n-methyl pyrrolidone <i>N-Methylpyrrolidon</i>	+
	toluol <i>Toluol</i>	-
	xylol <i>Xylol</i>	-
alcohols <i>Alkohole</i>	methanol (50%) <i>Methanol (50%)</i>	+
	isopropanol (50%) <i>Isopropanol (50%)</i>	+
alcalis <i>Basen</i>	sodium hydroxide solution (pH 11-12%) [equal pH in concrete] <i>Natriumhydroxid (pH 11-12%)</i> [entspricht pH im Beton]	+
	sodium hydroxide solution (2%) <i>Natriumhydroxid (2%)</i> [Natronlauge 2%]	+
	sodium hydroxide solution (20%) <i>Natriumhydroxid (20%)</i> [Natronlauge 20%]	+

col. 1: reference group Sp. 1: Referenzgruppe	col. 2: test medium Sp. 2: Prüfmedium	[trivial name] [Trivialname]	Resistance Beständigkeit
acids Säuren	acetic acid (10%) <i>Essigsäure</i> (10%)	[ethanoic acid] [Ethansäure]	+
	sulphuric acid (2%) <i>Schwefelsäure</i> (2%)		+
	sulphuric acid (20%) <i>Schwefelsäure</i> (20%)		+
aqueous solutions wässrige Lösungen	sodium chloride solution (5%) <i>Natriumchlorid-Lösung</i> (5%)		+
	sodium chloride solution (20%) <i>Natriumchlorid-Lösung</i> (20%)		+
	solution of sodium silicate <i>Natriumsilikat-Lösung</i>	[Natronwasserglas]	+
miscellaneous Sonstiges	ethyl acetate <i>Ethylacetat</i>		+
	fomaldehyde solution (35%) <i>Formaldehyd</i> (35%)		+
	liquid pig manure, liquid manure <i>Schweinejauche</i> , <i>Gülle</i>		+

legend/ Legende		
chemical resistance <i>chemische Beständigkeit</i>	+	resistant <i>beständig</i>
	- / +	resistant during a short exposure time <i>bei kurzzeitiger Belastung beständig</i>
	-	not resistant, product matrix destroyed <i>nicht beständig</i> , <i>Produktmatrix zerstört</i>

Anmerkung:

Die Verwendbarkeit der Produkte in der konkreten Einbausituation ist durch den Anwender zu prüfen. Dieses Datenblatt wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher, ohne vorherige Information des Kunden ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Website unter: www.maxfrank.com zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Disclaimer / Notes:

All technical data stated in this TDS are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.
 Recommendations with regard to product application given in the present technical data sheet for practical assistance of product users are based on our experience and our present scientific and practical body of knowledge. These recommendations, however, are given without engagement and do not establish a contractual relationship or subsidiary duties. These recommendations do not relieve users of their liability and of their own responsibility to test, whether our product is adequate for the intended purpose of application. Please refer to the latest edition of this Technical Data Sheet on our web presence www.maxfrank.com